SUNSAVER NECTARINE DIFFUSIVO

Film a 5 strati per Copertura Serre

Codice C/750

Larghezza	Fino a 16 MT
Spessore (µ)	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	120 µ [1]	150 µ [2]	200 µ [3]
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	23	23	23
	TD		MPa	24	25	24
Allungamento alla rottura	MD		%	500	500	600
	TD		%	550	600	700
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	8000	8000	7000
	TD		Gr./mm.	10000	12000	10000
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	600	750	1000
Durata minima garantita			mesi	12	24	36
Classe				C	D	E

			120 µ	150 µ	200 µ
Trasmettività luce in Par	%	ASTM D-1003	89	89	89
Diffusività luce in Par	%		60	60	65
Trasmissione UV (300-380nm)	%		72	70	65
Termicità 7-15 µ	%	Interno " FT-IR	78	83	85
Sviluppo	Kg/m²		8,7	6,9	5,2

[1] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 100 ppm di cloro (Cl), fino a 1000 ppm di solfito (S)*
[2] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 1500 ppm di solfito (S)*
[3] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 2000 ppm di solfito (S)*

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206