

# SUNTHERM NECTARINE CLEAR



## Film a 5 strati per Copertura Serre Codice C/916

Larghezza	Fino a 16 MT
Spessore ( $\mu$ )	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	120 $\mu$ <sup>1</sup>	150 $\mu$ <sup>2</sup>	200 $\mu$ <sup>3</sup>
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	23	23	23
	TD		MPa	26	22	22,5
Allungamento alla rottura	MD		%	500	620	650
	TD		%	550	750	750
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	7000	8500	8700
	TD		Gr./mm.	9000	10000	12500
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	600	800	1300
Durata minima garantita			mesi	12	24	36
Classe				C	D	E

			120 $\mu$	150 $\mu$	200 $\mu$
Trasmittività luce in Par	%	ASTM D-1003	89	85	82
Diffusività luce in Par	%	ASTM D-1003	24	55	60
Termicità 7-15 $\mu$	%	Interno " FT-IR	75	80	85
Sviluppo	Kg/m <sup>2</sup>		8,7	6,9	5,2

<sup>1</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 100 ppm di cloro (Cl), fino a 1000 ppm di solfito (S)

<sup>2</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 1500 ppm di solfito (S)

<sup>3</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 2000 ppm di solfito (S)

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206



www.polyeur.com

