

SUNTHERM NECTARINE DIFFUSIVO



NECTARINE



LUCE
DIFFUSA



ANTI
POLVERE

Film a 5 strati per Copertura Serre
Codice C/927

Larghezza	Fino a 16 MT
Spessore (μ)	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	120 μ ¹	150 μ ²	200 μ ³
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	25	23	23
	TD		MPa	28	22	22,5
Allungamento alla rottura	MD		%	500	620	650
	TD		%	600	750	750
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	8000	8500	8700
	TD		Gr./mm.	10000	10000	12500
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	700	800	1300
Durata minima garantita			mesi	12	24	36
Classe				C	D	E

			120 μ	150 μ	200 μ
Trasmittività luce in Par	%	ASTM D-1003	89	85	82
Diffusività luce in Par	%	ASTM D-1003	55	55	60
Termicità 7-15 μ	%	Interno " FT-IR	75	80	85
Sviluppo	Kg/m ²		8,7	6,9	5,2

¹ Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 100 ppm di cloro (Cl), fino a 1000 ppm di solfito (S)

² Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 1500 ppm di solfito (S)

³ Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 2000 ppm di solfito (S)

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206



www.polyur.com

