SUNSAVER DIFFUSIVO

ANTI GOCCIA

LUCE DIFFUSA

ANTI POLVERE

VARIANTI DISPONIBILI

ANTI VETTORE

ANTI NEBBIA

Film a 5 strati per Copertura Serre
Codice C/947

Larghezza	Fino a 15 MT
Spessore (µ)	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	120 µ [1]	150 µ [2]	200 µ [3]
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	23	23	23,5
	TD		MPa	22	23	24
Allungamento alla rottura	MD		%	510	620	650
	TD		%	720	750	750
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	8000	8000	8500
	TD		Gr./mm.	11200	11200	12500
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	750	800	1200
Durata minima garantita			mesi	12	24	36
Classe				C	D	E

			120 µ	150 µ	200 µ
Trasmettività luce in Par	%	ASTM D-1003	89	87	85
Diffusività luce in Par	%	ASTM D-1003	56	58	60
Termicità 7-15 µ	%	Interno " FT-IR	85	85	88
Sviluppo	Kg/m²		8,7	6,9	5,2

[1] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 100 ppm di cloro (Cl), fino a 1000 ppm di solfito (S)*
[2] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 1500 ppm di solfito (S)*
[3] *Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 2000 ppm di solfito (S)*

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206