

# CHROMATINET NERO



LAVORAZIONE  
A MAGLIA

Ultra flessibile e resistente, facile da installare ed interamente riciclabile.

## Rete Ombreggiante

Larghezza	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

Chromatinet Nero	Ombreggio	Peso	Resistenza
%	%	Gr/m2	kg/cm2
35	33-37	60-65	4.0-5.0
45	45-49	55-60	5.0-6.0
50	50-55	70-75	6.5-7.5
60	60-65	77-83	6.5-7.5
70	70-75	83-88	7.0-8.0
80	78-83	108-113	8.5-9.5
90	87-92	115-120	6.5-7.5

Stabilità agli UV: 1120 KLI

Garantita 8 anni

- 1 - I dati forniti sono il risultato di test condotti nei laboratori Ginegar Ltd.;
- 2 - La garanzia di minima durata verrà allegata alla fattura di vendita;
- 3 - Tasso di restringimento:  $\leq 2\%$  a una temperatura ambiente di  $\leq 65^{\circ}\text{C}$
- 4 - La media mondiale di KLY (Klangley) è di 140 KLY all'anno.

## OMBREGGIO FINO AL 90%

1KLI = 1KCL/cm2 : unità di radiazione solare a livello del suolo



[www.polyeur.com](http://www.polyeur.com)

