

ALUMINET® O ESTERNO

Fino all'80 %



LAVORAZIONE
A MAGLIA



TEMPERATURE
CONTROL

Studiate per l'estate. Grazie alle ottime proprietà foto-riflettenti dell'argento, che riducono l'incidenza della luce diretta sulla coltura, la qualità del prodotto si alza, si risparmia acqua e fertilizzante, si possono prevenire alcune malattie e risparmiare sui trattamenti di disinfezzazione.

Schermo termico Esterno

	Larghezza	A richiesta		
	Lunghezza	A richiesta		
	Ombreggio	Peso	Resistenza	Trasmissione luce diffusa ¹
	%	Gr/m ²	Kg/cm ²	%
Aluminet® 30 O	30-35	47-53	3.5-4.5	79
Aluminet® 40 O	40-45	60-65	6.5-7.5	70
Aluminet® 50 O	50-55	67-72	5.0-6.0	60
Aluminet® 60 O	60-65	76-81	6.0-7.0	56
Aluminet® 70 O	68-73	88-93	6.0-7.0	44
Aluminet® 80 O	75-80	96-100	6.0-7.0	32

Stabilità agli UV: 560 KLY²

Garantita 4 anni

¹I parametri di trasmissione della luce sono stati testati in accordo con i metodi ASTM-D 1746 & ASTM-D 1494.

²1 KLI = 1 KCL/cm²: unità radiazione solare a livello del suolo



www.polyur.com



GINEGAR
smart cover solutions